

# MAYACORE

## CHUKUM APARENTE

FCTST / MC-CHAP



**CONT. NETO 20 KG.**

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Chukum aparente de Mayacore, es una Mezcla Homogénea, que contiene Carbonato de Calcio, Cemento Portland y Compuestos Elastómericos, logra una excelente aplicación uniforme y resistente.

### SUPERFICIES APLICABLES

Muros de concreto, Alisados o Finos.

### FUNCIÓN DEL PRODUCTO

Estabiliza el proceso de fraguado y logra una excelente resistencia y acabados naturales en muros de concreto.

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

**Resistencia a la compresión:** 44kg./cm.(28 días)

**Tiempo de fraguado:**

En muro a 25°: 3hrs.

En cubeta a 25°: 1 hr.

Tiempo abierto a 25°: 50 min.

**Resistencia a hongos:** Excelente.

**Resistencia a humedad:** Excelente.

**Color:** Natural

**Rendimientos:** 7-8 mt<sup>2</sup> por saco de 20kg.

**Nota:** Estos rendimientos son aproximados y para fines de estimación solamente.

El rendimiento puede variar dependiendo del tipo de llana, condiciones de sustrato e instalación.

### PRESENTACIÓN

Polvo

### ALMACENAMIENTO

5 meses sellado y conservado en lugar seco.

### GARANTÍA

Los productos MAYACORE, está fabricados con materias primas de alta calidad, pero hay factores que la fábrica no puede controlar, como la habilidad del aplicador, condiciones de clima, medida de agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar, por lo que no hay garantía por el trabajo terminado.

Si por algún motivo el producto en su lote esta defectuoso, nuestra responsabilidad se limita únicamente al reemplazo de una cantidad igual de producto, presentando la factura de compra y el producto a cambiar.

# MAYACORE

FCTST / MC - CHAP

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie sobre la que se colocara la Pasta debe estar libre de escarcha, polvo, salitre, aceite, cal o cualquier otro material o sustancia que pudiera interferir con una correcta adherencia. El muro o techo deberá estar preparado para recibir la instalación del acabado. Remueva de la superficie la pintura, papel tapiz, y restos de otros adhesivos rasgando o picando la superficie de manera que pueda lograrse un buen contacto con el muro.

## RECOMENDACIONES

**1. Clima:** EL chukum aparente de Mayacore no debe aplicarse cuando se espera que la temperatura baje de 5°C o suba a 40°C en las siguientes 24 horas a su aplicación o durante la misma.

**2. Capa:** Se recomienda no aplicar capas mayores a 3mm, ya que podría provocar agrietamientos.

**3. Descontaminar:** Descontaminar el agua y los utensilios de aplicación, ya que podría contener altos índices de hongos.

**4. Evitar:** No aplicar el producto sobre una moldura de concreto que su curado sea a base de PARAFINA, ya que podría desprender el acabado.

## APLICACIÓN

**1. Superficie:** Humedezca la superficie a aplicar, ya que facilita la aplicación de la Pasta y mejora su adhesión.

**2. Aplicación:** El chukum aparente de Mayacore, se aplica con una llana lisa para extenderla sobre la superficie y cubrirla; dejarla secar ligeramente y aplanar usando un hule esponja o poli estireno.

**3. Textura:** Para dar acabado de textura, espere 5 minutos aproximadamente después del allanado, humedezca la superficie y utilice su herramienta de costumbre.

## PRECAUCIONES

1. No reducir.
2. Aplicar solamente en temperatura ambiente.
3. No mezclar con ningún otro tipo de producto.

## ADVERTENCIAS

1. No se deje al alcance de los menores de edad.
2. No se ingiera, en caso de ingestión no se provoque el vomito y solicite atención médica de inmediato.
3. Evite el contacto con la piel y los ojos.
4. Cierre el envase después de cada uso.

**NO NOS HACEMOS RESPONSABLES  
POR EL MAL USO DE ESTE PRODUCTO.**

Para cualquier duda o aclaración  
comuníquese a los siguientes  
teléfonos:

(999) 176-20-22  
Mérida, Yuc.