

# DIAMOND CORE

RECUBRIMIENTO MINERAL  
MINERAL COATING



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

El Diamondcore, es una Mezcla Industrial, de Agregados selectos (sílices, cuarzos y arenas de granometría) y Cemento Portland de Polímeros modificados.

## USO DEL PRODUCTO:

Superficies exteriores expuestas y/o sumergidas, piscinas de concreto o colados.



PISCINAS Y ALBERCAS



ANDADORES



MESETAS Y BARRAS



MUROS

## BENEFICIOS:

Brinda una alternativa atractiva y duradera a comparación de otros revestimientos tradicionales. Es un recubrimiento que debido a sus cuarzos de última generación brinda una excelente calidad y belleza.

- En albercas y piscinas brinda tonalidades espectaculares en el agua.
- Es un material resistente y de alta calidad.
- No requiere de un mantenimiento especializado.
- Producto impermeable.
- Facil aplicación.





## CARACTERÍSTICAS

**Presentaciones:** Saco de 20k

**Rendimiento:** 1.5-2 mts<sup>2</sup> por saco de 20k y un espesor de 5mm

*Nota: estos son rendimiento aproximados y para fines de estimación solamente.*

## PREPARACIÓN DE LA MEZCLA



Utiliza agua limpia para preparar la mezcla. Evite realizar la mezcla en el piso o en superficies contaminadas o absorbentes.

Maneja la proporción de agua/producto recomendada: 7 litros de agua incorporando el producto poco a poco y mezcla hasta conseguir una pasta homogénea.

No mezcle o agite en exceso el producto para evitar incluir exceso de aire a la mezcla.

*Nota: En caso de manejar de espas para mezclar el producto (Roto martillo) en una cubeta, asegúrese de utilizar una revolución baja, para evitar exceso de aire.*

## TONALIDADES:



Para más información de las tonalidades puede consultar con nuestros asesores.\*

## APLICACIÓN

- 1** Aplique una capa de caribe como fondo, la cual servirá como puente entre el sustrato y la capa final.
- 2** Extienda con una llana, la pasta preparada con movimientos largos de abajo hacia arriba. Cubriendo uniformemente.
- 3** Aplique una segunda capa, una vez que la primera capa tenga cierta rigidez.
- 4** Una vez que haya oreado la segunda capa, con una llana metálica aplique la capa final, alisando la superficie de trabajo. puede humedecer la llana eliminando el exceso de agua para facilitar el proceso de alisado.
- 5** Para obtener un acabado muy liso (efecto quemado), aplique suficiente fuerza.

*Nota: Puede pulir a 24hrs de haber aplicado. con lija de agua No. 120 si lo ve conveniente, esto en caso de que el pulido con llana no sea el deseado.*

## ADVERTENCIAS

-No deje al alcance de los menores de edad

No ingiera, en caso de ingestión no se provoque el vomito y solicite atención médica inmediatamente.

Evite el contacto con la piel y los ojos

Cierre el envase después de cada uso.

Almacenamiento en lugares libres de humedad.

